Variano Wall - Technisches Merkblatt

Anwendungsbereich

Variano Wall ist für Innenräume für die kreative Wandgestaltung zu verwenden hat eine Stärke von 2-3 mm (je nach Dekor).

Inhaltstoffe

96% Sedimentäre Quarzsande und Steinmehle gemäß DIN 4924 in Anlehnung an DIN 12904, Typ 1, hier als natürlicher Rohstoff. Quarzsande sind farbecht und kratzbeständig.
1% Deckrücken in Glasfaservlies nicht brennbar pigmentiert.
3 % Dipersionskleber der Firma Wacker Chemie (Formaldehydfrei und ohne Lösungsmittel)

Rückseitiger Träger

Glasfaservliesgewebe mit Acryl-Kunstharz-Dispersion fixiert

Technische Daten

Quarzgehalt:	ca. 97 %
Wasserdampfdiffusion Sd-Wert:	0,1 – 0,2 m
ph-Wert in Wasser bei 20°C:	6,0
Schälwiderstand in Anlehnung an DIN 16860	1,76 – 1,98 mm
Schmelzpunkt:	> 1550 °C
Geruch:	geruchlos
Thermische Dehnung:	8 mm/m bei 100°C
Brandverhalten nach DIN 13501-1:	schwer entflammbar A2s, 1d0
Dekore:	12

Lieferumfang:

Dekore 1001-1003: Rolle á 3m² inkl. Kleber, Versiegelung und Fugenmasse für den Innenbereich
Dekore 1004-1012: Rolle á 3m² fertig versiegelt, inkl. Kleber und passender Fugenmasse für den Innenbereich

Transport: keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich

Lagerung: Trocken und rostfrei lagern

Sicherheit: Keine Gefährdung bekannt

Irrtum und technsiche Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

Stand 07/2017